

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

AKRYL UNIWERSALNY – UAZ-310-BI

Akryl uniwersalny UAZ-310-BI jest jednoskładnikowym plastyczno-elastycznym uszczelniaczem na bazie wodnej dyspersji akrylowej do zastosowań wewnątrz budynku. Doskonała przyczepność do wszelkich porowatych podłoży budowlanych. Bardzo dobrze przylega do płyt g-k, tynków gipsowych i tradycyjnych. Odporny na promieniowanie UV. Po ostatecznym utwardzeniu można go malować farbami alkidowymi i dyspersyjnymi.

Zastosowanie:

- wypełnianie rys i pęknięć w ścianach i sufitach
- wykańczanie naroży wewnętrznych oraz połączeń płyt w technologii suchej zabudowy
- fugowanie szczelin pomiędzy ościeżnicą a ścianą
- maskowanie połączeń ścian i sufitów z elementami dekoracyjnymi
- fugowanie połączeń o niewielkiej ruchomości

Zalety:

- bardzo dobra przyczepność do materiałów budowlanych
- łatwy w zastosowaniu bez względu na kształt powierzchni
- doskonały do malowania
- elastyczny



Sekcja 2. SPOSÓB STOSOWANIA

1. Stosowane mogą być wyłącznie oryginalne produkty dostarczone przez producenta
2. Prace z użyciem akrylu powinny być wykonywane w warunkach cieplno-wilgotnościowych nieprzekraczających wartości deklarowanych przez producenta
3. Pojemniki z akrylem powinny być przechowywane przez 24 h w temperaturze pokojowej lub innej wskazanej w instrukcji producenta
4. Przed użyciem należy upewnić się, że produkt jest odpowiedni, poprzez przetestowanie przyczepności do danego podłoża
5. Powierzchnia, na którą nakładany jest akryl powinna być oczyszczona, wolna od kurzu, tłuszczu czy innych zanieczyszczeń
6. Odciąć gwintowaną końcówkę kartusza pod kątem 45° i przykręcić dyszę aplikatora, a następnie umieścić pojemnik wraz z aplikatorem w pistolecie i wypełnić dyszę akrylem, kilkakrotnie naciskając na spust pistoletu
7. Aplikować akryl poprzez wielokrotne naciskanie spustu pistoletu, płynnie przeciągając dyszę wzdłuż szczeliny
8. Wygładzić powierzchnię szczeliny przy pomocy gumowej szpachelki i usunąć nadmiar akrylu
9. Podczas procesu utwardzania upewnić się, że żadne zanieczyszczenia nie osadzają się na powierzchni i że nie oddziałują na nią obciążenia mechaniczne
10. Maksymalny zalecany rozmiar szczeliny wynosi 20 mm
11. Pomalować po końcowym procesie utwardzania. Zbyt wczesne malowanie może powodować pękanie farby. Nie zaleca się malowania spoin narażonych na ruch
12. Po aplikacji nieutwardzony akryl powinien być oczyszczony z narzędzi i powierzchni przy użyciu płynu czyszczącego do pistoletów i pian CZP-500
13. Naddatek utwardzonego akrylu należy usunąć mechanicznie, za pomocą wilgotnej szmatki
14. Nie stosować do spoin narażonych na ruch (więcej niż 8% szerokości spoiny). Nie stosować do połączeń powierzchni bitumicznych. Może powodować korozję na odsłoniętych powierzchniach metalowych. Utwardzonego materiału nie można szlifować. Słaba przyczepność do szkła i niektórych tworzyw sztucznych. Nie stosować w miejscach, które są w stałym kontakcie z wodą

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – UAZ-310-BI

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE		
Parametr	Jednostka	Wartość
Pojemność	[ml]	310
Ilość sztuk w kartonie	-	12
Temperatura aplikacji	[°C]	+5 ÷ +40
Czas aplikacji	[min]	4 ÷ 5
Czas utwardzania	[mm/24h]	2,5 ÷ 3
Gęstość	[g/cm ³]	1,71
Zmiana objętości	[%]	25 ± 1
Intensywność wzrostu mikrobiologicznego	-	0
Odporność na spływanie	[mm]	0
Odporność temperaturowa	[°C]	-20 ÷ +70
Kolor	-	biały

*Podane wartości otrzymano w temperaturze +23°C i przy 50% względnej wilgotności powietrza

Sekcja 4. PRZECHOWYWANIE

Pojemniki z akrylem przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze min. 0°C do +25°C. Unikać zamrożenia i temperatur powyżej +25°C. Krótkoterminowa odporność na mróz wynosi maksymalnie 10 dni w temperaturze powyżej -18°C. Produkt wytrzymuje 7 cykli zamrażania i rozmrażania w temperaturze -18°C i +23°C, jeden cykl trwa 48 godzin (24 godziny w temperaturze -18°C i 24 godziny w temperaturze +23°C). Gwarantowany czas przechowywania w szczelnie zamkniętym opakowaniu wynosi 18 miesięcy od daty produkcji.

Sekcja 5. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt łatwopalny. Chronić przed przegrzaniem i trzymać z dala od źródeł zapłonu. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych. Nie palić tytoniu w miejscu pracy. Produkt może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą, dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację podczas pracy, nosić okulary ochronne i rękawice. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Utwardzony akryl nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne w karcie charakterystyki MSDS.

Sekcja 6. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia